



## TMEL SUPER

### POPIS VÝROBKU

Jemný sádrový tmel Super pro tmelení spár sádrokartonových konstrukcí s výztužnou páskou v kvalitě Q1-Q2.

Barva: šedobílá

### OBLAST POUŽITÍ

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Tmel je vhodný pro tmelení spár a spojů sádrokartonových konstrukcí v kvalitě Q1-Q2 ve spojení s výztužnou páskou.

VYDÁNO: 01. 10. 2017

## TECHNICKÁ DATA

Vlastnost	Hodnota
Směsný poměr s vodou	1,3 -1,4 kg/ 1 l
Zpracovatelnost	cca 60 minut
Spotřeba	0,3 kg/m <sup>2</sup> (spára)
Reakce na oheň	A1
Pevnost v tahu za ohybu	NPD

ČSN EN 13963 – 3B Tuhnoucí tmel pro dvojí použití

Změny poměru suché směsi a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

## ZPRACOVÁNÍ

**Podmínky pro aplikaci**

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či nesoudržných vrstev a jiných nečistot.

**Zpracování**

K přípravě tmelu je nutno použít čistou nádobu, čisté nářadí a čistou vodu.

Na 1,3-1,4 kg sypké hmoty se použije 1 litr čisté vody. Po 3 minutách rozmíchejte dohledka ručně nebo elektrickou metlou s nízkými otáčkami (míchání elektrickou metlou zkracuje dobu zpracovatelnosti). Do rozmíchané směsi nepřisypávejte suchý materiál, hrozí tvorba hrudek.

Do materiálu, u kterého již začal proces tuhnutí, se nesmí dolévat voda a nesmí být dál zpracováván.

## SKLADOVÁNÍ

Materiál si zachovává své vlastnosti po dobu 12-ti měsíců ode dne výroby. Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 měsíců.

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5°C - +30°C. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou.

K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním je třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

### LIKVIDACE ODPADŮ

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

### BALENÍ

2,5 kg/pytel	paleta 248 ks/620 kg
5 kg/pytel	paleta 105 ks/525 kg
12,5 kg/pytel	paleta 72 ks/900 kg
25 kg/pytel	paleta 40 ks/1000 kg