



## PROMIX FINISH

### POPIS VÝROBKU

Jemný pastový finální tmel pro vnitřní použití - určený pro finální tmelení spár sádrokartonových desek. Tmel je možno použít i pro celoplošné tmelení, tj. pro celoplošné stěrkování. Tmel vysychá na vzduchu a je vhodný k ruční aplikaci.

Barva: Bílá

### OBLAST POUŽITÍ

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Tmel je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití určený pro finální tmelení spár sádrokartonových desek vč. celoplošného tmelení sádrokartonu a jiných povrchů např. omítek, betonu apod. (max. tl. 3 mm) v interiéru.

VYDÁNO: 01. 10. 2017

## TECHNICKÁ DATA

Vlastnost	Hodnota
Reakce na oheň	A2-s1,d0
Pevnost v tlaku	NPD
Vzlínavost	NPD
Přídržnost k podkladu	NPD
Paropropustnost	NPD
Tepelná vodivost	NPD
EN 13963 jako typ 2A	Konečný spárovací materiál na sádkartonové desky

**Spotřeba:** cca 80 g/m<sup>2</sup> (finální přetmelení spár)  
cca 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm (celoplošně)

## ZPRACOVÁNÍ

**Podmínky pro aplikaci**

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či nesoudržných vrstev a jiných nečistot.

**Zpracování**

Před použitím rozmíchejte. V případě potřeby může být zředěno čistou vodou do 5% objemu. Nadměrné zředění zvyšuje smršťování (propadání) tmelu a zpomaluje vysychání. Tmel se nanáší v tenkých vrstvách.

Před aplikací tmelu je třeba nechat podkladní vrstvu řádně vyschnout. Před finálním broušením je třeba nanesený tmel ponechat řádně vyschnout.

Zaschlý materiál se snadno brousí.

### SKLADOVÁNÍ

Materiál si zachovává své vlastnosti po dobu 12-ti měsíců ode dne výroby. Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5°C - +30°C. Po ukončení práce s tmelem je třeba vědro opět pečlivě uzavřít.

### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

### LIKVIDACE ODPADŮ

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

### BALENÍ

5 kg/vědro	paleta 120 ks/600 kg
15 kg/vědro	paleta 44 ks/660 kg
25 kg/vědro	paleta 33 ks/825 kg